




SEPCO


Sepanta Etminan Parto Co.

شرکت تأمین مواد
سپنٹا اطمینان پرتو



آنالیز گرافیت پرسولفور

FC	S	VM	ASH	MO	Size (mm)
98% Min	0.5% Max	0.5% Max	0.5% Max	0.5% Max	1-3/1-5/3-5



آنالیز گرافیت کم سولفور

FC	S	VM	ASH	MO	Size (mm)
98.5% Min	0.05% Max	0.5% Max	0.5% Max	0.5% Max	1-5(90%min)



آنالیز فروسیلیکومنگنز عیار ۱۴-۶۰

Mn	Si	C	P	S	Size (mm)
60-65	14-16%	2% Max	0.3% Max	0.04% Max	10-60



آنالیز فروسیلیکومنگنز عیار ۱۵-۶۵

Mn	Si	C	P	S	Size
65-70	15-17%	2% Max	0.3% Max	0.04% Max	10-60 mm



فرومنگنز پرکربن

Mn	Si	C	P	S	Size(mm)
76-78	2%	6-8% Max	0.25% Max	0.025% Max	10-60




فرومنگنز متوسط کربن

Mn	Si	C	P	S	Size(mm)
80-83	0.3%	1.48% Max	0.063% Max	0.003% Max	10-60



فرومنگنز کم کربن

Mn	Si	C	P	S	Size(mm)
83-92	0.88%	0.37% Max	0.031% Max	0.0037% Max	10-60



شرکت تأمین مواد
سپنتا اطمینان پرتو

سپکو

شرکت تأمین مواد سپنتا اطمینان پرتو



تهران، کوهک، بلوار کوهک، مجتمع تجاری / اداری طوبی، برج اداری A، طبقه ۸، واحد ۱۰۸۳
No. ,1083-8th floor, Business Tower A, Tooba Complex, Koohak Blvd. Tehran, Iran

☎ (98) 21 46086046 🌐 www.Sepco-Trade.com